

	FICHE TECHNIQUE								
Référence :	E39		Gamme :	Isolant thermo-acoustique	Bâtiment / Industrie				
Composition :	100% Polyester					GRS	Certifié Oeko-Tex® Standard 100 Classe 1		
Rédigé par :	Loïc QUIN	QSE	Vérifié par :	Manon COMALADA	Commercial	Version :	2	Date :	25/06/26
INFORMATIONS GENERALES									
Epaisseurs (mm)			SPECIFICITES (si concernées)						
Dimension panneaux (mm)			Conductivité Thermique W/(m.K)						
Dimension rouleaux (mm)			Masse volumique (kg/m³)						
			Indice d'absorption acoustique pondéré						
			Perméabilité à la vapeur d'eau						
			Réaction au feu						
			Résistance thermique						
50			NF EN 12667						
75			±5%						
100			NF EN 12086						
1200 x 600			Euroclasse / NF EN 13501-1 +A1						
1200 x 5400			-						
λd=0.039 W/(m.K)			17,5kg/m³						
0,8			μ = 1,5						
0,9			B s2, d0						
-			1,25						
1,9			2,55						
2,55									
CONDITIONNEMENT					AUTRES INFORMATIONS SPECIFIQUES				
Forme	☒ Panneaux ☒ Rouleaux				Aucune émission de substance dangereuses, produit classé A+				
Dimension	☒ 1200 x 600 mm (120 x 60 cm) ☒ 1200 x 5400 mm (120 x 540 cm)				Produit semi-rigide				
Emballage	☒ Individuel sous sac PE				Produit à stocker à l'abri des intempéries				
Compactage	☐ N/A								
Autre	☐ N/A								
MODE DE CONTRÔLE QUALITE - TESTS									
AUTRES INFORMATIONS									
Les valeurs mentionnées ci-dessus sont issues d'un échantillon représentatif de 80% de notre production									
Les demandes de tests supplémentaires seront assujetties à l'émission d'un devis pour validation									
Les résultats et observations des échantillons de cette fiche technique ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. PEG SAS ne peut être tenu responsable de l'interprétation et/ou usage qui pourrait être fait de ces résultats et observations									
Nos prélèvements de production sont archivés pendant deux mois après livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.									